



Supreme Deep Matt

Visiškai matiniai lubų dažai vidaus darbams

Profesionaliam naudojimui pritaikyti akrilo dažai, pasižymintys dideliu baltumu ir puikiu dengiamumu, lengvai dengiami ant paviršiaus naudojant volelį, teptuką ar purkštuvą. Tinka vidaus darbams - betonui, gipsokartono plokštėms, tinkui ar anksčiau dažytiems paviršiams. Po apdailos paviršius tampa visiškai matinis.

Ypač geras dengiamumas
Blizgumo laipsnis (Gardner, 85°) 1-2, visiškai matiniai.
Dažai nenuiteka ir nesitaško, greitai džiūsta
Puikiai tinka ir smulkiems pataisymams

PAVIRŠIAUS PA RUOŠIMAS

Nuo anksčiau dažytų paviršių mechaniniu būdu nuvalykite nusilupusius dažus, kreidos ar kalkių dažus. Blizgančius paviršius švitrinu popieriumi nušlifaukite iki matinio. Jei reikia, glaistykite paviršių kokybišku glaistu. Prieš dažymą paviršius turi būti švarus ir sausas. Akytus tinkuotus ar betono paviršius rekomenduojame gruntuoti giluminiu gruntu Micro Tiefgrund arba Projekt Primer Aqua.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite dažus. Jei reikia atskieskite dažus vandeniu iki 10%. Dažykite teptuku, voleliu 1 - 2 kartus. Dažant pulverizatoriumi dažus atskieskite vandeniu. Pakartotinai dažykite po 1 - 2 valandų. Prieš sekantį dažymą leiskite paviršiui gerai nudžiūti. Dažymo metu oro temperatūra negali būti žemesnė nei +5°C, o oro drėgmė negali viršyti 80%. Nuplaukite vandeniu nuo darbo įrankių likusius dažus kol jie neišdžiūvo.

Atsargiai! Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] 2-metil-2Hizotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvėpiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio. Šio produkto sudėtyje yra daugiausiai 10 g LOJ/l. Ribinė vertė yra 30 g LOJ/l (kat.A/a).

TECHNINĖ INFORMACIJA

Naudojimas Rišanči medžiaga	Vidaus darbams Stirolakrilas	Išėiga Atsparumas drėgnam trynimui Dengimo metodas	8-10m ² /l priklausomai nuo paviršiaus
Blizgesys	1-2% Visiškai matiniai	Sausas likutis	Teptukas, volelis arba pulverizatorius
Tankis	1,39kg/l	Bazinė spalva	38% nuo tūrio
Darbo įrankių plovimas, skiediklis	Vanduo	Pakuotė	A bazė, tonuojami
Dengimo t°	Min +5°C	Saugojimo laikas	0,9L, 2,7L, 9L
Džiūvimo laikas	1-3 h priklausomai nuo oro temperatūros ir drėgmės		Neatidarytoje gamintoje taroje 2 metai nuo pagaminimo dienos (žiūr. partijos Nr.)

[Platintojas: "MB Hentom Colors | Gyrio g. 6 Kaunas|hentomcolors@gmail.com"](mailto:MB Hentom Colors | Gyrio g. 6 Kaunas|hentomcolors@gmail.com)

Gamintojas: "Hagmans Nordic" AB | Industrigatan 7, S-53473 | Stora Levene | Sweden | (+46) 512 180 000 |